

ウルビ

ウルビは、伝統あるフタル酸樹脂エナメルとして、高濃度、中粘度によるワンコート塗装を特性とする、ウレタン変性フタル酸樹脂エナメルです。
 比較的速乾であるので、流れ作業に適し深みのある光沢は綺麗な仕上がりを約束します。
 フタル酸樹脂特有の使い易さ（作業性）、強靱さは広い分野の用途に適し、永い伝統と改良のもとに多くの御愛用を頂いております。

特 長

- 1 速乾性です。
- 2 深みのある高い光沢があります。
- 3 肉持ち感が大きく、ワンコート仕上げに適します。
- 4 刷毛塗り、スプレーなど色々な塗装法に使い易いです。
- 5 色々な素材に付着性に優れています。

用 途

機 械 類	各種工作機械	農業用機械	バルブ類	その他	
構 造 物	鉄骨	プラント類	手すり	階段	その他
電 気 設 備	配管	配電盤			
木 部	木工品	建築木部			
缶 類	製缶	ドラム缶	ボンベ類		
遊 具	玩具	スポーツ器具	遊具		

使用方法

- 1 うすめは、ペイントシンナー、エナメルシンナー等を使用。
- 2 うすめ率

刷毛塗りの場合	20～25%
エアースプレーの場合	30～35%
エアレススプレーの場合	20～25% を目安にしてください。
- 3 リコート性（常温）

塗り重ねの場合	リコート性は次の時間を目安にしてください。（塗装環境によって異なります）
ペイントシンナーを使用し	初期塗装から 6時間以内
〃	24時間以後
- 4 重ね塗りの場合

6時間以内にウエットオンウエットで、塗装してください。

塗料性状

粘度 (K U)	65～75 (白の場合)
不揮発分 (%)	60～65 (白の場合)
引火点	25℃
発火点	400℃
関連の法規制	消 防 法 危険等級 III 労働安全衛生法 有機則 第2種有機溶剤 特化則 黄鉛(黄色、朱色、赤色系の場合)
塗布面積	8～9m ² /kg

塗膜性状

乾燥時間	指 触	15～20分
	半 硬 化	1～2時間
硬 度		F (三菱ユニ 鉛筆硬度)
光 沢		90以上 (60° - 60 SG)
付 着 性		良好 (セロテープ剥離)
耐 水 性		〃 (室温 24時間)
耐 揮 発 油 性		〃 (〃 6時間)
耐 機 械 油 性		〃 (〃 24時間)
耐 候 性	(光沢低下率)	20% 以下(屋外暴露 1年)

製品容量 16kg 8kg 4kg 1kg

製品原色 クリアー以外に18色

塗装上の注意

中油性フタル酸樹脂特有の、耐リコート性には、充分注意して使用してください。
前項 リコート時間は、標準塗装(塗装膜厚、通風、周辺温度等)の場合であるので
使用シンナー、塗装方法などの影響を、充分チェックする必要があります。
リコートの場合は、絶対にラッカーシンナーを使用しないでください。