

セローズ

長い伝統をもつ硝化綿ラッカーは、その成分を組成するそれぞれの技術革新による進歩によって、著しい改善がすすみ、多くの用途に、根強い需要があります。

硝化綿ラッカーは、その速乾性、塗装の簡便性、経済性が大きな特長で幅広い用途をそなえています。

- 特長
- 1 超速乾性であり、経済的です。
 - 2 作業性にすぐれ光沢のある塗膜をつくれます。
 - 3 タッチアップ性がよいです。

- 用途
- 機械類：工作機械、農業用機械、産業機械、建設機械
- その他：建築金物、産業用軽車両

- 使用方法
- 1 希釈用シンナーには、# 3 6 0、# 3 0 0 ラッカーシンナーを使用してください。
低級ラッカーシンナーの使用は、塗膜の仕上がりに悪影響を及ぼす場合があります。
 - 2 塗装方法に応じて、希釈率を調節してください。

SS黒（シャープブラック）

セローズシャープブラックは、車輛アンダーシャシ、機械類、木工製品などの裏面塗装、機械部品などの用途にお勧めします。

隠蔽性、光沢、耐久性に優れています。

塗料使用上の注意点

- 1 素地調整は完全に行ってください。乾燥不良・ハジキの原因となります。
- 2 各塗料を使用する前に十分に攪拌し、均一にしてから使用してください。
- 3 希釈シンナーは、必ず指定された希釈シンナーを使用してください。
- 4 刷毛塗りの場合、乾燥が速いので、塗りにくさを抑えるため、リターダーシンナーを使用してください。
- 5 雨天塗装時は、ブラッシングに注意し、場合によっては、リターダーシンナーを使用してください。
- 6 刷毛にて重ね塗りの場合は、ブリードに注意してください。
- 7 非鉄金属への塗装の場合は、下塗りにプレルエポまたは非鉄バインダーαのご使用をお勧めします。

塗膜性状 (白の場合)	乾燥時間	指触	5～10分		
		半硬化	10～15分		
	硬度	F (三菱ユニ鉛筆硬度)			
	光沢	88以上 (60° -60° SG)			
	付着性	碁盤目	50/100	(セロテープ剥離)	
	屈曲性	3mm	割れ、剥がれ有		
	耐衝撃性	300 g × 20cm	○		
	エリクセン	2mm以上			
	耐水性	24時間以上			
	耐塩水性	24時間以上 (NaCl)			
	耐揮発油性	割れ、剥がれ有 揮発油2号			
	耐酸性	24時間以上 (2%HCl)			
	耐アルカリ性	24時間以上 (2%NaOH)			
	耐候性	キセノンランプ促進耐候性試験 60W／㎡、300時間照射後 光沢保持率 31%以上			
製品容量	0.9 k g ・ 2 k g ・ 3 k g ・ 3.8 k g ・ 7.6 k g ・ 15.2 k g ※比重の関係上、一部上記の入り目と異なる色があります ※各容量とも1缶より調色可能です。艶調整は2 k g より対応いたします。				
製品原色	金属用クリアー・木工用クリアー・シルバー・ゴールド・他14色				
消防法区分	第4類 第1石油類（非水溶性） 危険等級Ⅱ				
有機則	第2種有機溶剤等				
ホルムアルデヒド 放散等級	F☆☆☆☆ N04015（シルバーを除く）				
希釈剤	ラッカーシンナー#360、#300				
適用下塗	セローズプライマー				
希釈率（外割％）	刷毛・ローラー	エアレスプレー		エアースプレー	
	80～100	90～110		100～120	
標準塗布量（kg／㎡）	刷毛・ローラー	エアースプレー		エアースプレー	
	0.11～0.13	0.11～0.13		0.10～0.12	
塗面積（㎡／kg）	刷毛・ローラー	エアースプレー		エアースプレー	
	7.5～9	7.5～9		8～10	
標準膜厚（μm）	刷毛・ローラー	エアースプレー		エアースプレー	
	15～25	10～20		10～20	