

合成樹脂調合ペイント

パールZ

パールZは、フタル酸樹脂調合ペイントとして、広く鉄部木部の塗装に刷毛塗りを主として用いられて来ました。しかし最近ではエアースプレーや、エアレススプレー、ローラー塗装も多くなり、これまでより速乾性が求められる様になりました。

パールZはこれら時代の要求に応え速乾性で樹脂エナメルに近い塗膜をつくりしかも、タレにくく流れにくいフタル酸樹脂調合ペイントです。

特 長

- 1 作業性がよく、特に刷毛塗り、スプレー塗りの時、タレにくいです。
- 2 合成樹脂調合ペイントとして、高い光沢をもちます。
- 3 隠蔽力、肉持ち感が良いです。
- 4 耐候性に優れています。
- 5 臭気が少ないです。

用 途

建築物の内外部用	階段 手すり 鉄扉 その他
鉄 鋼 構 造 物	プラント架台 パイプ類 配電系ボックス その他 鉄骨塗装（工場 倉庫）
木 部	建築木部（破風 腰板 板壁 等）

塗料性状

粘 度 (K U)	85～95 (白の場合)
不揮発分 (%)	65～70 (白の場合)
引 火 点	47℃
発 火 点	430℃
関 連 の 法 規 制	消 防 法 第4類 可燃性液体

労働安全衛生法

危険等級 III

有機則 第3種有機溶剤

特化則 黄鉛（黄色、朱色、赤色系の場合）

塗膜性状

作 業 性	刷毛さばきが良く、タレ、流れが少ないです。
塗 装 性	エアースプレー、ローラー、エアレススプレーに適します。
乾 燥 時 間	指 触 40～60分 半 硬 化 5～6時間
光 沢	70以上 (60° - 60° SG)
塗 り 重 ね 性	良好
耐 候 性	1年間屋外暴露後の光沢低下率 30%以内
塗 布 面 積	7～8m ² /kg

製品容量 1.6kg 8kg 4kg 1kg

製品原色 クリアー以外に17色