

速乾フタル酸樹脂系錆止プライマー

ジンクメートプライマー ZP

ジンクメートプライマーは、フタル酸樹脂下地用塗料で、多くの上塗塗料との層間付着性の良い、防錆顔料を使用した錆止プライマーです。

- 特長
- 1 弱溶剤の為、下地に塗料が残っていても、侵すことが少ないです。
 - 2 速乾性のため、短時間で上塗りが可能です。
 - 3 上塗塗料の吸い込みが少なく、パテ跡がでにくいです。
 - 4 各種上塗塗料との層間付着性が良いです。

- 用途
- 機械類 : 工作機械、農業用機械、産業機械、建設機械
 - 電気設備：配電盤、配管
 - 構造物 : 一般鉄部、鋳鉄部全般、プラント類、鉄製てすり、階段

- 使用方法
- 1 希釀用シンナーには、ペイントシンナー（塗料シンナー）、エナメルシンナーを使用してください。
下地に塗料が残っていない場合は、ラッカーシンナーも使用可能です
 - 2 塗装方法に応じて、希釀率を調節してください。

塗料使用上の注意点

- 1 素地調整は完全に行ってください。乾燥不良・ハジキの原因となります。
- 2 各塗料を使用する前に充分に攪拌し、均一にしてから使用してください。
- 3 希釀シンナーは、必ず指定された希釀シンナーを使用してください。
- 4 下塗りの極度の厚塗りは、乾燥不十分の恐れがあるため避けてください。
- 5 重ね塗りの場合、絶対にラッカーシンナーを使用しないでください。

塗膜性状 (白の場合)	乾燥時間	指触	5~10分
		半硬化	10~20分
	硬度	F	(三菱ユニ鉛筆硬度)
	付着性	碁盤目 100/100	(セロテープ剥離)
	屈曲性	3mm	剥がれ有
	耐衝撃性	500 g × 10cm	○
	エリクセン		2mm
	耐水性		24時間以上
	耐塩水性		24時間以上 (NaCl)
	耐揮発油性		24時間以上 挥発油2号
	耐酸性		24時間以上 (2%HCl)
	耐アルカリ性		24時間以上 (2%NaOH)
製品容量	5kg・20kg		
製品原色	白・ねずみ色・赤錆色・ライトグリーン・オーカー		
消防法区分	第4類 第2石油類(非水溶性) 危険等級III		
有機則	第2種有機溶剤等		
ホルムアルデヒド 放散等級	F☆☆☆☆	N04013	
希釈剤	ペイントシンナー(塗料シンナー)、エナメルシンナー		
適用上塗	ウルビ、パールZ、オメガウレタン		
希釈率(外割%)	刷毛・ローラー		スプレー
	10~20		20~30
標準塗布量(kg/m ²)	刷毛・ローラー・スプレー		
	0.12~0.14		
塗面積(m ² /kg)	刷毛・ローラー・スプレー		
	7~8		
標準膜厚(μm)	刷毛・ローラー・スプレー		
	20~30		
上塗可能時間 (23°C)	刷毛・ローラー・スプレー		
	約6時間後		