

セローズA2（エーツー）

セローズA2は、ラッカーの速乾性、アクリル樹脂の強靱性、フタル酸樹脂の柔軟性を合わせ持ち、ハイソリッド化による塗装の容易さを持った、工業用アクリルラッカーです。

セローズA2は、一般の工業用ラッカーと比較して多くの特長を備えています。

- 特長
- 1 乾燥性は、工業用ラッカーと同等です。
 - 2 肉持ち感があり、光沢も優れています。
 - 3 一般工業用ラッカーと比較してより硬い塗膜をつくれます。
 - 4 耐水性、耐候性にも優れています。

用途

機械類：工作機械、農業用機械、産業機械、建設機械

電気設備：配線器具、配電盤、配管

- 使用方法
- 1 希釈用シンナーには、#360、#300ラッカーシンナーを使用してください。
低級ラッカーシンナーの使用は、塗膜の仕上がりに悪影響を及ぼす場合があります。
 - 2 塗装方法に応じて、希釈率を調節してください。

塗料使用上の注意点

- 1 素地調整は完全に行ってください。乾燥不良・ハジキの原因となります。
- 2 各塗料を使用する前に十分に攪拌し、均一にしてから使用してください。
- 3 希釈シンナーは、必ず指定された希釈シンナーを使用してください。
- 4 刷毛塗りの場合、乾燥が速いので、塗りにくさを抑えるため、リターダーシンナーを使用してください。
- 5 雨天塗装時は、ブラッシングに注意し、場合によっては、リターダーシンナーを使用してください。
- 6 刷毛にて重ね塗りの場合は、ブリードに注意してください。
- 7 非鉄金属への塗装の場合は、下塗りにプレルエポまたは非鉄バインダーαをご使用をお勧めします。

塗膜性状 (白の場合)	乾燥時間	指触	5～10分
		半硬化	10～15分
	硬度	H	(三菱ユニ鉛筆硬度)
	光沢	89以上	(60° -60° SG)
	付着性	基盤目	100/100 (セロテープ剥離)
	屈曲性	3mm	割れ、剥がれ有
	耐衝撃性	300 g × 10cm	○
	エリクセン		0mm以上
	耐水性		24時間以上
	耐塩水性		24時間以上 (NaCl)
	耐揮発油性		24時間以上 揮発油2号
	耐酸性		24時間以上 (2％HCl)
	耐アルカリ性		24時間以上 (2％NaOH)
	耐候性	キセノンランプ促進耐候性試験 60W／㎡、300時間照射後 光沢保持率 96％以上	
	製品容量	0.9 k g ・ 2 k g ・ 3 k g ・ 3.8 k g ・ 7.6 k g ・ 15.2 k g ※比重の関係上、一部上記の入り目と異なる色があります ※各容量とも1缶より調色可能です。艶調整は 2 k g より対応いたします。	
製品原色	クリアー・他 1 4 色		
消防法区分	第 4 類 第1石油類（非水溶性） 危険等級Ⅱ		
有機則	第 2 種有機溶剤等		
ホルムアルデヒド 放散等級	F☆☆☆☆ N04014		
希釈剤	ラッカーシンナー#360、#300		
適用下塗	セローズプライマー		
希釈率（外割％）	刷毛・ローラー	エアレスプレー	エアースプレー
	80～90	90～100	90～100
標準塗布量（kg/㎡）	刷毛・ローラー	エアースプレー	エアースプレー
	0.11～0.13	0.11～0.13	0.10～0.12
塗面積（㎡/kg）	刷毛・ローラー	エアースプレー	エアースプレー
	7.5～9	7.5～9	8～10
標準膜厚（μ m）	刷毛・ローラー	エアースプレー	エアースプレー
	15～25	10～20	10～20

