

## フロアーカラー

フロアーカラーは、耐摩耗性、耐久性の優れた一液性、酸化乾燥型のウレタン樹脂を主原料とし、不変色性の顔料を配合した床材で、塗装環境の優しさ、塗りやすさ、仕上がりの美しさを特徴にしております。従って室内床の塗装など、塗装環境のきびしい場合など従来の強い溶剤を使用した床塗料では火気、換気などに危険を伴い、難しい点もありましたがフロアーカラーは、環境に優しい溶剤なので使い易く、又、超速乾性ではない点から刷毛またはローラー等で丁寧にゆっくり塗装する事ができます。

### 特 長

- 1 ウレタン系樹脂は、アクリル系と異なり柔軟で、付着性も強く強靱な塗膜をつくれます。
- 2 ペイントシンナー希釈なので、匂いが低く火気にも比較的安心です。
- 3 高濃度なので、一回の塗装で厚みのある美しい塗膜に仕上がります。
- 4 ウレタン樹脂の柔軟性は スリップ防止にも効果を発揮します。

### 用 途

事務所 倉庫 店舗 工場 ガレージなどのコンクリート床 モルタル床 木質床  
コンクリート階段 鉄製階段の保護 美観 スリップ防止

### 塗り坪（面積）と乾燥

フロアーカラーは、7～8㎡/kgの塗装が標準です。（ペイントシンナー希釈20～30%）

4 kg……………約7坪、30㎡

16 kg……………約35坪、120㎡

新しいセメント床の場合、付着性をより充分にするために、先にペイントシンナーで2～3倍に薄く溶いた塗料をしみ込ませ、乾いてから厚く塗ると綺麗に仕上がりに、強靱です。

この場合、塗り坪は少なくなります。

フロアーカラーは、約3時間で指触乾燥し、約6時間で歩行可能です。

床材の特性として、厚く塗る程仕上がりが良くなるので、この場合一晩放置してください。

### 塗 装

- ☆ 新しいコンクリートは、多量のアルカリ成分を含んでいます。施工から2～3週の乾燥が必要です。
- ☆ 汚れ、油分、アルカリの粉等 床面をきれいに掃除し、よく乾燥させてください。
- ☆ 古い床などで、ヒビワレやクボミのある場合はセメントやコーキング材で補修してください。
- ☆ 塗料のウスメは、ペイントシンナーを使用してください。20～30%が標準です。
- ☆ 塗装用具は、ローラーが最適です。隅部や巾木（立ちあがり）は、刷毛が適当です。

## 塗料性状

粘度 ( K U )	85～95 (グリーンの場合)
不揮発分 (%)	59～64 (グリーンの場合)
引火点	45℃
発火点	290℃
関連の法規制	消 防 法 第4類 第2石油類 危険等級 III
	労働安全衛生法 有機則 第3種有機溶剤 特化則 黄鉛 (グリーン系の場合)

## 使用上の注意

- ☆ 他種塗料との混合はさけてください。
- ☆ コンクリート施工後、短日時の場合や常に湿気を帯びた床は、蒸散する水分が塗膜を剥離することがありますので、充分乾燥させる必要があります。
- ☆ フロアーカラー、ペイントシンナーともに、危険性は低いですが、塗装の際は火気と換気に充分注意してください。
- ☆ 残った塗料は、密閉して冷暗所に保存してください。

## 製品容量

1.6kg 4kg

## 製品原色

フロアーカラーは、不変色性の目的で、限られた顔料を使用しています。  
次の、3色は常備しています。

グリーン ベージュ ライトグリーン

10缶以上の特注色の、ご相談に応じられます。