速乾錆 トプライマーSP

速乾錆止プライマーは、フタル酸樹脂と石油樹脂をブレンドした速乾性の下地用プライマーです。 しかも上塗兼用が可能な利便性にすぐれた、塗装工程の短縮に貢献するものです。

特長 1 弱溶剤の為、下地に塗料が残っていても、侵すことが少ないです。

2 隠蔽力があります。

3 上塗塗料の吸い込みが少ないです。

4 上塗塗料との層間付着性が良いです。

用途 機械類 :工作機械、農業用機械、産業機械、建設機械

電気設備:配電盤、配管

構造物 : 一般鉄部、鋳鉄部全般、パイプ、配管継手部

使用方法 1 希釈用シンナーには、ペイントシンナー(塗料シンナー)、エナメルシンナーを使用してください。

下地に塗料が残っていない場合は、ラッカーシンナーも使用可能です。

2 塗装方法に応じて、希釈率を調節してください。

塗料使用上の注意点

- 1 素地調整は完全に行ってください。乾燥不良・ハジキの原因となります。
- 2 各塗料を使用する前に充分に攪拌し、均一にしてから使用してください。
- 3 希釈シンナーは、必ず指定された希釈シンナーを使用してください。
- 4 下塗りの極度の厚塗りは、乾燥不十分の恐れがあるため避けてください。
- 5 重ね塗りの場合、絶対にラッカーシンナーを使用しないでください。

塗膜性状	乾燥時間	指触	25~30分	
(白の場合)		半硬化	45~60分	
	硬度		2 H	(三菱ユニ鉛筆硬度)
	付着性	碁盤目	100/100	(セロテープ剥離)
	屈曲性	3mm	剥がれ有	
	耐衝撃性	500 g × 10cm	0	
	エリクセン		0mm	
	耐水性		24時間以上	
	耐塩水性		24時間以上	(NaCI)
	耐揮発油性		白化	揮発油2号
	耐酸性		剥がれ有	(2%HCI)
	耐アルカリ性		24時間以上	(2%NaOH)
製品容量	20 k g			
製品原色	ねずみ色、赤錆色			
消防法区分	第4類 第2石油類(非水溶性) 危険等級Ⅲ			
有機則	第2種有機溶剤等			
ホルムアルデヒド	F☆☆☆☆ N04010(ねずみ色) N04011(赤錆色)			
放散等級				
希釈剤	ペイントシンナー(塗料シンナー)、エナメルシンナー			
適用上塗	パールZ			
希釈率(外割%)	刷毛・ローラー			スプレー
	10~20			20~30
標準塗布量(kg/㎡)		刷毛・ロー	ラー・スプレー	
塗面積(㎡/kg)	刷毛・ローラー・スプレー 7~8			
標準膜厚(μm)	刷毛・ローラー・スプレー 20~30			
上塗可能時間	刷毛・ローラー・スプレー			
(23°C)	約8時間後			