

セローズ シャーシーブラック (SS)

車輛アンダーシャーシー、機械類、木工製品等の裏面塗装、機械部品等の用途にセローズ シャーシーブラックをお勧めします。高隠蔽性、高光沢、高耐久性に優れています。

色 = 黒色 製品容量 = 160



セローズサフェーサー

ラッカー系の中塗り塗料で、主として金属用、FRP等の素地調整に使用します。特に、研磨性がよく素地の凹凸などを美しく修正します。

塗料性状

粘 度 (KU)	95 ~ 105
不揮発分 (%)	53 ~ 58
乾 燥 時 間	指 触 5 ~ 10 分
	半硬化 20 ~ 30 分
	研磨可能 1時間以上 (#400研磨紙)
	上塗り可能 1 分

常 備 色

白 (10缶以上の淡彩調色のご注文に応じます)

セローズグラウンドコート

特に木質の素地調整用として使用します。研磨性が良く木質材の吸い込みやケバ立ちを抑え平滑で、滑らかな素地をつくります。
また、上塗りとの層間付着性も良く肉持ち感のある美しい仕上がりに効果があります。

塗料性状

粘 度 (KU)	95 ~ 105
不揮発分 (%)	53 ~ 58
乾 燥 時 間	指 触 5 ~ 10 分
	半硬化 20 ~ 30 分
	研磨可能 1時間以上 (#400研磨紙)
	上塗り可能 1 分

常 備 色

白 (10缶以上の淡彩調色のご注文に応じます)

☆以上の セローズ系下塗り塗料の

使用方法は、いずれも#360ラッカーシンナーでおすすめ、スプレー、刷毛等で塗装します。研磨の標準としては、#250~#400位のサンドペーパーを用います。

塗料性状

関 連 の 法 規 制	消 防 法	第4類 第1石油類
		危険等級 II
	労働安全衛生法	有機則 第2種有機溶剤

容 量

16kg 4kg