

## ニチライト 黒

ニチライトは、ウレタン変性フタル酸樹脂の速乾性エナメルです。  
比較的廉価ですが、優れた特性をもっており、鉄部、木部などに広範な用途をもっています。

### 特 長

- 1 速乾性です。
- 2 作業性が優れています。
- 3 耐水、耐油性に優れています。

### 塗料性状

粘 度 ( K U )		7 0 ~ 8 5
不揮発分 (%)		5 0 ~ 6 5
乾 燥 時 間	指 触	1 5 ~ 2 0 分
	半 硬 化	1 ~ 2 時間
塗 り 面 積		8 ~ 9 m <sup>2</sup> /kg
関 連 の 法 規 制	消 防 法	第 4 類 第 2 石油類
		危険等級 III
	労働安全衛生法	有機則 第 2 種有機溶剤

### 塗膜性状

光 沢	8 5 以上	( 6 0 ° - 6 0 ° S G )
硬 度	F	( 三菱ユニ )
付 着 性	9 5 / 100	( セロテープ剥離 )
耐 水 性	良好	
耐 揮 発 油 性	4 時間合格	

### 使用方法

吹付塗装	ペイントシンナー	約 3 5 %
刷毛塗装	〃	約 2 5 %

### 用 途

機械類 産業車両 プラント類 建築 木工など

1 5 k g 10缶以上は調色可能です。

### ニチライト シャーシーブラック(SS)

車輛アンダーシャーシー、マンホール、グレーチング、裏面塗装にシャーシーブラックをお勧めします。  
速乾性、高隠蔽性、塗装性（スプレー、ディッピング等）に優れた用途に効果があります。

色 = 黒 製品容量 = 1 5 k g